

Substanz (DE)

Substance (EN)

- + sehr gut beständig
- / bedingt beständig
- o nicht beständig
- keine Information

- + resistant
- / partially resistant
- o not resistant
- no information

Substanz (DE)	Substance (EN)	Sapphireceramic®	1.4571/1.4435/316 Ti/316 L	Hastelloy C	Tantal	FKM(z. B. Viton)	EPDM	FFKM	NBR	PTFE	PFA	FEP	PEEK	ECTFE	PVDF	PP	PA	PE
Amylalkohol	Amyl alcohol	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+	+	+	+	+	+	/	+
Amylborat	Amyl borate	-	-	-	-	-	o	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amylchlorid	Amyl chloride	-	/	+	+	+	o	+	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amylchloronaphthalin	Amyl chloronaphthalene	-	-	-	-	+	o	+	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amylnaphthalin	Amyl naphthalene	-	-	-	-	+	o	+	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ananassaft	Pineapple juice	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+
Anilin	Aniline	+	+	/	+	+	+	+	o	+	+	+	+	/	+	+	+	o
Anilinchlorhydrat - wässrig	Aniline chlorohydrate - aqueous	-	o	-	-	-	+	+	/	+	-	-	-	-	+	/	o	-
Anilinfarbstoffe	Aniline dye	+	+	/	+	/	/	+	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anilinhydrochlorid	Aniline hydrochloride	+	-	+	-	/	/	+	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anisol	Anisole	-	+	-	-	-	/	+	/	+	-	-	-	-	-	o	+	-
Anthracenöl	Anthracene oil	-	+	-	-	-	o	+	o	+	-	-	-	-	-	o	+	-
Anthrachinonsulfonsäure - wässrig	Anthraquinonesulfonic acid - aqueous	-	/	-	-	-	+	+	/	+	-	-	-	-	-	+	/	-
Antifrogen-N	Antifrogen-N	+	+	-	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-
Antimonchlorid - wässrig	Antimony chloride - aqueous	-	o	-	-	-	+	+	/	+	-	-	+	-	+	+	o	-
Apfelsaft, Apfelmus	Apple juice, applesauce	+	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	+	+	+	+	+
Apfelsäure	Malic acid	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apfelsinensaft	Orange juice	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Apfelwein	Cider	+	+	-	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	+	+	+	-
Aprikosensaft	Apricot juice	+	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Arabinsäure - wässrig	Arabic acid - aqueous	-	+	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-
Argon	Argon	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Arsenige Säure - wässrig	Arsenious acid, aqueous	-	+	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-
Arsensäure, wässrig	Arsenic acid, aqueous	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	/	+
Arsenrichlorid - wässrig	Arsenic trichloride - aqueous	-	/	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	o	-
Arylsilikate - wässrig	Acrylate silicates - aqueous	-	+	-	-	-	/	+	/	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Ascorbinsäure - wässrig	Ascorbic acid - aqueous	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-
Asparginsäure - wässrig	Aspartic acid - aqueous	-	+	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-
Asphalt	Asphalt	+	+	+	+	+	o	+	/	+	+	+	-	+	+	/	+	-
ASTM-Kraftstoff A	ASTM fuel A	+	+	-	-	-	o	+	/	+	-	-	-	-	-	/	+	-
ASTM-Kraftstoff B	ASTM fuel B	+	+	-	-	-	o	+	/	+	-	-	-	-	-	/	+	-
ASTM-Kraftstoff C	ASTM fuel C	+	+	-	-	-	o	+	/	+	-	-	-	-	-	/	+	-
ASTM-Öl Nr. 1	ASTM oil no. 1	+	+	-	-	-	o	+	+	+	-	-	-	-	-	/	+	-
ASTM-Öl Nr. 2	ASTM oil no. 2	+	+	-	-	-	o	+	/	+	-	-	-	-	-	/	+	-
ASTM-Öl Nr. 3	ASTM oil no. 3	+	+	-	-	-	o	+	/	+	-	-	-	-	-	/	+	-
ATE-Bremsflüssigkeit	ATE brake fluid	+	+	-	-	-	+	+	o	+	-	-	+	-	-	/	+	-
Äther	Ether	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	+	+	+	+	-
Ätherische Öle	Ethereal oils	+	+	-	-	-	o	+	o	+	-	-	-	-	-	o	o	-
Bariumchlorat - wässrig	Barium chlorate - aqueous	-	+	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	o	-
Bariumchlorid, wässrig	Barium chloride, aqueous	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-
Bariumhydroxid, wässrig	Barium hydroxide, aqueous	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	/	+
Bariumsalze	Barium salt	+	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+
Bariumsulfid	Barium sulphide	-	+	-	o	+	+	+	+	+	+	+	-	/	/	/	/	+
Baumwollsamensöl	Coltonseed oil	+	+	-	-	-	o	+	/	+	-	-	-	-	+	o	-	-
Beizlösung	Caustic solution	+	+	+	-	/	o	+	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benzaldehyd - wässrig	Benzaldehyde - aqueous	+	+	-	-	-	+	+	/	+	-	-	+	-	/	+	/	-
Benzidinsulfonsäuren - wässrig	Benzidine sulfonic acids - aqueous	-	+	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-
Benzin, Super	Petrol, super	+	+	+	+	+	o	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benzin, unverbleit	Petrol, unleaded	+	-	-	-	+	-	-	-	/	+	+	+	+	+	/	/	-
Benzin, verbleit	Petrol, leaded	+	-	-	-	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+	o	+	-
Benzin-Benzol-Spiritus – (Superkraftstoff-Methano	Petrol-benzene-alcohol – (super fuel methanol mixture)	+	+	-	-	-	o	+	o	+	-	-	+	-	-	o	/	-
Benzoessäure – wässrig (gesättigt)	Benzoic acid – aqueous (saturated)	+	+	-	-	-	+	+	+	+	-	-	+	-	+	+	o	-
Benzol	Benzene	+	+	-	-	-	o	+	o	+	-	-	+	-	/	o	+	-
Benzolsulfonsäure – wässrig	Benzenesulfonic acid – aqueous	+	+	-	-	-	+	+	+	+	-	-	o	-	+	+	-	-
Benzylalkohol	Benzyl alcohol	+	+	-	-	-	+	+	o	+	-	-	+	-	+	+	/	-
Benzylbutylphthalat – wässrig	Benzyl butyl phthalate – aqueous	-	+	-	-	-	o	+	o	+	-	-	-	-	-	/	+	-
Bergamottöl	Bergamot oil	+	+	-	-	-	o	-	o	+	-	-	-	-	-	o	o	-

Substanz (DE)

Substance (EN)

- + sehr gut beständig
- / bedingt beständig
- o nicht beständig
- keine Information

- + resistant
- / partially resistant
- o not resistant
- no information

Substanz (DE)	Substance (EN)	Sapphireceramic®	1.4571/1.4435/316 Ti/316 L	Hastelloy C	Tantal	FKM(z. B. Viton)	EPDM	FFKM	NBR	PTFE	PFA	FEP	PEEK	ECTFE	PVDF	PP	PA	PE
Bernsteinsäure – wässrig	Succinic acid – aqueous	-	+	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	-	-
Bienenwachs	Beeswax	+	+	-	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	+	o	-
Bier	Beer	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Bisulfit (Natriumbisulfit) – wässrig	Bisulfite (sodium bisulfite) – aqueous	+	+	-	-	-	+	+	/	+	-	-	+	-	+	+	/	-
Bitumen	Bitumen	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	/	+	-
Blausäure – wässrig	Hydrocyanic acid – aqueous	+	+	-	-	-	/	+	/	+	-	-	-	-	+	+	o	-
Bleiacetat – wässrig	Lead acetate – aqueous	+	+	-	-	-	+	+	/	+	-	-	+	-	+	+	+	-
Bleinitrat – wässrig	Lead nitrate – aqueous	-	+	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-
Bleitetraethyl (Tetraethylblei)	Tetraethyl lead	-	+	-	-	-	/	+	/	+	-	-	-	-	+	+	+	-
Bohröle (Schneidöle)	Drilling fluids (cutting oils)	+	+	-	-	-	o	+	/	+	-	-	-	-	-	/	/	-
Borax – wässrig	Borax – aqueous	-	+	-	-	-	+	+	+	+	-	-	+	-	+	+	+	-
Borfluorwasserstoffsäure (Fluorborsäure)	Fluoroboric acid	-	o	-	-	-	+	/	+	+	-	-	-	-	+	+	o	-
Borsäure – wässrig	Boric acid – aqueous	+	+	-	-	-	+	+	+	+	-	-	/	-	+	/	o	-
Brennspiritus	Alcohol, denatured	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	o	+
Brom (flüssig)	Bromine (liquid)	+	/	-	-	-	o	+	o	+	-	-	o	-	+	o	o	-
Bromwasserstoffsäure – wässrig	Hydrobromic acid – aqueous	+	o	-	-	-	+	+	o	+	-	-	o	-	+	+	o	-
Butadien (gasförmig)	Butadiene (gaseous)	+	+	-	-	-	/	+	/	+	-	-	-	-	+	+	+	-
Butan (gasförmig und flüssig)	Butane (gaseous and liquid)	+	+	-	-	-	o	+	+	+	-	-	+	-	o	o	+	-
Butandiol – wässrig (10 %)	Butanediol – aqueous (10%)	+	+	-	-	-	+	/	+	+	-	-	+	-	+	/	+	-
Butanol (Butylalkohol)	Butanol (butyl alcohol)	+	+	-	-	-	+	+	/	+	-	-	+	-	+	+	+	-
Butindiol	Butanediol	-	/	-	-	-	/	-	/	+	-	-	+	-	-	+	+	-
Butoxyl (Methoxybutylacetat)	Butoxyl (methoxybutyl acetate)	-	+	-	-	-	/	-	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-
Butter	Butter	+	+	-	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	+	+	+	-
Buttermilch	Buttermilk	+	+	-	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	/	o	-
Buttersäure – wässrig	Butyric acid – aqueous	+	+	-	-	-	/	/	/	+	-	-	+	-	+	o	/	-
Butylacetat	Butyl acetate	+	+	-	-	-	+	+	o	+	-	-	+	-	+	o	+	-
Butylalkohol (Butanol)	Butyl alcohol (butanol)	+	+	-	-	-	+	+	/	+	-	-	+	-	+	+	+	-
Butylen (flüssig)	Butylene (liquid)	+	+	-	-	-	/	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+	-
Butylphthalat	Butyl phthalate	-	+	-	-	-	o	+	o	+	-	-	-	-	-	/	+	-
Calciumbisulfit – wässrig	Calcium bisulfite – aqueous	-	+	-	-	-	+	+	+	+	-	-	+	-	-	+	o	-
Calciumchlorid – wässrig	Calcium chloride – aqueous	-	/	-	-	-	+	+	+	+	-	-	+	-	+	+	/	-
Calciumhydroxid (gel. Kalk) – wässrig – (Kalkmilch)	Calcium hydroxide (lime solute) – aqueous – (lime milk)	-	+	-	-	-	+	+	+	+	-	-	+	-	+	/	+	-
Calciumhypochlorit (Chlorkalk) – wässrig	Calcium hypochlorite (chlorinated lime) – aqueous	+	/	-	-	-	+	+	o	+	-	-	+	-	+	+	o	-
Calciumnitrat – wässrig	Calcium nitrate – aqueous	+	/	-	-	-	+	+	+	+	-	-	+	-	+	+	+	-
Caprylaldehyd (Hexanal)	Caprylaldehyde (hexanal)	-	-	-	-	-	o	/	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Carbitol	Carbitol	-	-	-	-	-	/	/	+	/	-	-	-	-	-	-	-	-
Carbolium (Teeröl; Pflanzenschutzmittel)	Carbolium (creosote; pesticides)	+	+	-	-	-	/	+	/	+	-	-	-	-	-	o	+	-
Carbolsäure (Phenol)	Carbolic acid (phenol)	-	+	+	+	+	o	+	o	+	+	+	+	+	+	/	o	-
Caro'sche Säure – wässrig	Caro's acid – aqueous	-	o	-	-	-	o	-	o	+	-	-	-	-	-	o	o	-
Cellosolve (Glykolethylether)	Cellosolve (glycol ethyl ether)	-	+	-	-	-	o	+	o	+	-	-	-	-	+	o	+	-
Celluloselacke	Cellulose lacquers	-	+	-	-	-	/	+	o	+	-	-	-	-	-	/	+	-
Cetan (Hexadecan)	Cetan (hexadecan)	-	-	-	-	-	+	o	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Champheröl	Campher oil	-	+	-	-	-	o	/	+	+	-	-	-	-	-	o	-	-
Chlor (flüssig)	Chlorine (liquid)	-	+	-	-	-	o	+	o	+	-	-	o	-	+	o	o	-
Chlor (gasförmig) - feucht (Chlorwasser)	Chlorine (gas) - wet (chlorine water)	+	o	-	-	-	o	/	o	+	-	-	o	-	/	o	o	-
Chlor (gasförmig) - trocken	Chlorine (gas) - dry	+	+	-	-	-	o	+	o	+	-	-	+	-	+	o	o	-
Chloroaceton	Chloroacetone	+	-	-	-	-	o	+	+	o	-	-	-	-	-	-	-	-
Chloralhydrat (Chloral) - wässrig	Chloral hydrate (chloral) - aqueous	-	/	-	-	-	/	+	o	+	-	-	-	-	o	o	o	-
Chlorbenzol	Chlorobenzene	+	/	+	+	+	o	+	o	+	+	+	+	+	/	+	+	o
Chlorbleichlauge (max. 10%/85°C)	Sodium hypochlorite (bleach) (max. 10%/85°C)	+	/	o	+	+	/	+	/	-	-	-	-	-	-	-	-	o
Chlorbrommethan	Bromochloromethane	+	+	+	+	+	/	+	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chlorbutadien (Chloropren)	Chlorobutadiene (chloroprene)	+	+	+	-	-	+	o	+	o	-	-	-	-	-	-	-	-
Chlordioxid	Chlorine dioxide	+	/	o	+	+	o	+	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chlordiphenyl	Chlorodiphenyl	-	+	-	-	-	/	-	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-
Chloressigsäure	Chloroacetic acid	+	/	/	+	+	o	/	+	o	+	+	+	+	+	+	o	+
Chloressigsäureethylester	Chloroacetic acid ethyl ester	+	-	-	-	-	+	o	+	o	-	-	-	-	-	-	-	-
Chlorethanol (Ethylenchlorhydrin)	Chloroethanol (ethylene chlorhydrin)	-	+	-	-	-	o	+	o	+	-	-	/	-	+	+	/	-

Substanz (DE)

Substance (EN)

- + sehr gut beständig
- / bedingt beständig
- o nicht beständig
- keine Information

- + resistant
- / partially resistant
- o not resistant
- no information

Substanz (DE)	Substance (EN)	Sapphireceramic®	1.4571/1.4435/316 Ti/316 L	Hastelloy C	Tantal	FKM(z. B. Viton)	EPDM	FFKM	NBR	PTFE	PFA	FEP	PEEK	ECTFE	PVDF	PP	PA	PE
Diisopropylketon	Diisopropyl ketone	+	+	+	+	o	+	+	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dimethylamin	Dimethylamine	-	+	-	-	-	/	+	o	+	-	-	-	-	o	/	o	-
Dimethylether (Methylether)	Dimethylether (methyl ether)	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	o	+	+
Dimethylformamid (DMF)	Dimethyl formamide (DMF)	-	-	-	-	o	+	+	o	+	+	+	+	/	o	+	/	/
Dimethylhydrazin	Dimethyl hydrazine	-	-	-	-	o	+	+	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dimethylphthalat	Dimethyl phthalate	-	-	-	-	/	/	+	o	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Dimethylsulfoxid (DMSO)	Dimethyl sulfoxide (DMSO)	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	/	-	o	-	/	-
Dinitrotoluol	Dinitrotoluol	-	-	-	-	o	o	+	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diocetylphthalat (DOP)	Diocetyl phthalate (DOP)	-	-	-	-	+	+	+	o	-	-	-	-	-	-	-	-	/
Diocetylsebacat (DOS)	Diocetyl sebacate (DOS)	-	-	-	-	+	+	+	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dioxan	Dioxane	+	+	+	+	o	/	+	o	+	+	+	+	+	o	/	+	+
Dioxolan	Dioxolane	-	-	-	-	o	/	+	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diphenyl	Diphenyl	+	+	+	+	+	o	+	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diphenylether	Diphenyl ether	-	-	-	-	+	o	+	o	+	+	+	-	+	+	o	+	+
Dissousgas (Acetylen + Aceton)	Dissousgas (acetylene + acetone)	-	+	-	-	-	+	-	o	+	-	-	-	-	-	/	+	-
Distickstoffmonoxid (Lachgas, Stickoxydul)	Dinitrogen monoxide (laughing gas, nitrous oxide)	-	+	-	-	-	+	+	+	+	-	-	+	-	+	+	+	-
Dodecylalkohol	Dodecyl alcohol	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Druckluftversorgung	Compressed-air supply	+	+	+	+	+	o	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Edelgase	Noble gases	+	/	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Eisen(II)Sulfat, wässrig	Iron(II)sulphate, aqueous	+	+	/	+	+	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+
Eisen(III)Chlorid, wässrig	Iron(III)chloride, aqueous	+	o	o	+	+	+	+	+	-	-	-	/	-	-	-	-	+
Eisenchlorid	Iron chloride	+	o	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Eisennitrat	Iron nitrate	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Eiweißlösungen	Protein solutions	+	+	-	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-
Entwicklerbad	Developing bath	-	+	-	-	+	/	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Epichlorhydrin	Epichlorohydrin	-	-	-	-	o	o	+	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Epoxidharze	Epoxide resin	+	+	+	+	o	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Erdgas	Natural gas	+	+	+	+	+	o	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Erdnußöl	Peanut oil	+	+	+	+	+	o	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	/
Erdöl	Crude oil	+	+	+	+	+	o	+	+	+	+	+	-	/	+	/	+	o
Essig	Vinegar	+	+	+	+	o	+	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Essigester (Ethylacetat)	Ethyl acetate	+	+	-	-	-	/	/	o	+	-	-	+	-	/	o	/	-
Essigsäure	Acetic acid	/	/	/	+	o	o	+	o	+	+	+	o	+	+	+	o	+
Essigsäure (max.6%/85°C)	Acetic acid (max. 6%/85°C)	+	+	+	+	o	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Essigsäureanhydrid	Acetic anhydride	+	-	-	-	o	+	+	o	+	+	+	-	+	o	/	o	/
Essigsäures Kali	Acetic potassium	-	-	-	-	o	+	+	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Essigsäures Natron	Acetic soda	-	-	-	-	o	+	+	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ethan	Ethane	+	+	+	+	+	o	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-
Ethanol (Ethylalkohol)	Ethanol (ethyl alcohol)	+	+	+	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	/	o	+
Ethanolamin (Colamin)	Ethanolamine (colamine)	-	-	-	-	o	/	o	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ether (Diethylether)	Ether (Diethyl ether)	+	+	-	-	o	+	o	+	-	-	-	+	-	+	o	+	-
Ethylacetat	Ethyl acetate	+	-	-	-	o	/	+	o	+	+	+	+	+	o	/	+	-
Ethylacrylsäure	Ethyl acrylic acid	-	-	-	-	/	-	-	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ethylalkohol - Gärungsmaische	Ethyl alcohol - fermented mash	+	+	-	-	-	+	+	+	+	-	-	+	-	+	+	/	-
Ethylalkohol - vergällt o. abh. von Vergällungsmittel	Ethyl alcohol - denatured or dep. on denaturant	+	+	-	-	-	/	+	/	+	-	-	+	-	-	+	/	-
Ethylalkohol + Essigsäure	Ethyl alcohol + acetic acid	+	+	-	-	-	+	+	/	+	-	-	+	-	+	+	o	-
Ethylbenzoat	Ethyl benzoate	-	-	-	-	+	o	+	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ethylbenzol	Ethyl benzene	-	-	-	-	+	+	+	o	+	+	+	-	/	/	/	+	-
Ethylbromid	Ethyl bromide	-	-	-	-	+	o	+	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ethylcellulose	Ethyl cellulose	-	-	-	-	o	/	+	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ethylchlorid	Ethyl chloride	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	/	/	-
Ethylcyclopentan	Ethyl cyclopentane	-	-	-	-	+	o	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ethylen	Ethylene	+	+	+	+	+	o	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ethylenbromid - wasserfrei	Ethyl bromide - anhydrous	-	+	-	-	-	o	+	o	+	-	-	o	-	+	o	+	-
Ethylenchlorhydrin	Ethylene chlorohydrine	-	-	-	-	+	/	+	o	+	+	+	-	+	+	/	o	-
Ethylenchlorid	Ethylene chloride	-	-	-	-	/	o	+	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ethylendiamin	Ethylene diamine	-	-	-	-	o	+	o	+	+	+	+	-	+	+	+	o	-

Substanz (DE)

Substance (EN)

- + sehr gut beständig
- / bedingt beständig
- o nicht beständig
- keine Information

- + resistant
- / partially resistant
- o not resistant
- no information

Substanz (DE)	Substance (EN)	Sapphireceramic®	1.4571/1.4435/316 Ti/316 L	Hastelloy C	Tantal	FKM(z. B. Viton)	EPDM	FFKM	NBR	PTFE	PFA	FEP	PEEK	ECTFE	PVDF	PP	PA	PE
Quecksilber	Mercury	+	+	/	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	/	+	+
Quecksilberchlorid, wässrig	Mercury chloride, aqueous	-	/	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Quecksilberdämpfe	Mercury vapours	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quecksilbersalze – wässrig	Mercury salts – aqueous	-	+	-	-	-	+	+	+	+	-	-	+	-	+	+	o	-
Rapsöl	Rapeseed oil	+	+	+	+	-	o	+	/	+	-	-	+	-	+	/	+	-
Resorcin (50%)	Resorcinol (50%)	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	+	+	+	o	-
Rizinusöl	Castor oil	+	+	+	+	+	/	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Saccharin (Süßstoff)	Saccharin (sweetener)	+	+	+	+	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-
Salicylsäure	Salicylic acid	-	-	-	-	+	+	+	/	+	+	+	-	+	+	+	+	-
Salmiakgeist (Ammoniak – Wasser)	Ammonia solution (ammonia – water)	+	+	+	+	o	o	o	o	+	-	-	+	-	+	+	+	-
Salpetersäure	Nitric acid	/	o	o	+	/	o	+	o	+	+	+	o	+	/	o	o	o
Salpetersäure (max. 6%/85°C)	Nitric acid (max. 6%/85°C)	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	o	-	-	-	-	-
Salzsäure	Hydrochloric acid	/	o	o	+	+	o	+	o	+	+	+	+	+	+	o	o	+
Salzsäure (max. 6%/85°C)	Hydrochloric acid (max. 6%/85°C)	+	/	o	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salzwasser	Salt water	+	/	/	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+
Sauerstoff (gasförmig, 100-200°C)	Oxygen (gaseous, 100-200°C)	+	+	+	+	/	o	+	o	-	-	-	-	-	-	-	-	/
Sauerstoff (gasförmig, kalt)	Oxygen (gaseous, cold)	+	+	+	+	+	+	+	/	-	-	-	+	-	-	-	-	+
Schmelzkäse, 60% Fett i.Tr.	Processed cheese, 60% fat	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Schmieröle	Lubricating oils	+	+	-	-	-	o	+	+	+	-	-	+	-	+	+	+	-
Schwarzlauge	Black liquor	-	-	-	-	+	/	+	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schwefel	Sulphur	+	+	/	+	+	+	+	o	-	-	-	+	-	-	-	-	/
Schwefel, geschmolzen	Sulphur, molten	-	-	-	-	+	o	+	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schwefelchlorid	Sulphur chloride	+	-	-	-	+	o	+	o	-	-	-	+	-	-	-	-	-
Schwefeldioxid	Sulphur dioxide	-	+	/	+	o	+	+	o	+	+	+	+	+	+	o	o	-
Schwefelhexafluorid (SF6)	Sulphur hexafluoride (SF6)	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-
Schwefelige Säure – wässrig	Sulphurous acid – aqueous	-	+	-	-	-	+	+	o	+	-	-	+	-	+	+	o	-
Schwefelkalk	Sulphuric lime	-	-	-	-	+	+	+	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schwefelkohlenstoff	Carbon disulphide	+	+	+	+	+	o	+	o	+	+	+	-	+	+	o	+	/
Schwefellauge	Sulphur lye	-	-	-	-	+	/	+	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Schwefelsäure	Sulphuric acid	/	o	o	+	+	o	+	o	+	+	+	-	+	+	/	o	+
Schwefelsäure – konzentriert (96 %)	Sulphuric acid – concentrated (96%)	/	o	-	-	-	o	+	o	+	-	-	o	-	+	o	o	-
Schwefelsäure – wässrig (30 %)	Sulphuric acid – aqueous (30%)	/	o	-	-	-	+	+	/	+	-	-	/	-	+	+	o	-
Schwefelsäure (max. 6%/85°C)	Sulphuric acid (max. 6%/85°C)	+	/	/	+	+	o	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	/
Schwefeltrioxid, trocken	Sulphur trioxide, dry	-	-	-	-	+	/	+	o	-	-	-	+	-	-	-	-	o
Schwefelwasserstoff	Hydrogen sulphide	+	/	/	+	o	+	+	o	+	+	+	+	+	+	o	+	+
Schweflige Säure	Sulphurous acid	+	/	/	+	+	+	+	o	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Seifenlösung – wässrig	Soap solution – aqueous	+	+	-	-	-	/	+	/	+	-	-	-	-	+	/	/	-
Silbernitrat	Silver nitrate	-	+	-	+	+	+	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	/
Silicater	Silicate ester	-	-	-	-	+	o	+	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Silikonfette	Silicone grease	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+
Silikonöle	Silicone oil	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-
Skydrol 500	Skydrol 500	-	+	-	-	-	+	+	o	+	-	-	+	-	-	-	/	-
Skydrol 7000	Skydrol 7000	-	+	-	-	-	+	+	o	+	-	-	-	-	-	-	/	-
Soda (Natriumcarbonat)	Soda (sodium carbonate)	+	+	-	-	-	+	+	+	+	-	-	+	-	/	+	+	-
Sojaöl	Soybean oil	+	+	+	+	+	o	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-
Sole (Kühlsolen)	Brine (cooling brine)	+	/	-	-	-	+	+	+	+	-	-	+	-	+	+	+	-
Speiseöl	Edible oil	+	+	+	+	-	o	+	/	+	-	-	+	-	+	/	+	-
Spindelöl	Spindle oil	+	+	+	+	-	o	+	+	+	-	-	+	-	+	+	+	-
Spirituosen – (abhängig von Inhalts- und Aromastoffen)	Spirits – (dependent on ingredients and flavorings)	+	+	+	+	-	/	-	/	+	-	-	+	-	+	+	-	-
Stannoethylmorpholin	Stannoethylmorpholine	-	-	-	-	o	/	+	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stärkelösung – wässrig	Starch solution – aqueous	+	+	-	-	-	+	+	+	+	-	-	+	-	+	+	+	-
Stearinsäure	Stearic acid	+	+	-	-	+	/	+	/	+	+	+	-	+	+	+	+	/
Stickoxide (Nitrose Gase)	Nitrogen oxides (nitrous gases)	+	/	-	-	-	o	/	o	+	-	-	+	-	/	o	o	-
Stickstoff	Nitrogen	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+
Stickstofftetraoxid	Nitrogen tetraoxide	-	-	-	-	o	o	+	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Styrol	Styrene	+	+	+	+	o	o	+	o	+	+	+	+	+	+	/	+	/
Tallöl	Tall oil	+	+	+	+	-	/	-	/	+	-	-	-	-	+	+	+	-

Substanz (DE)

Substance (EN)

- + sehr gut beständig
- / bedingt beständig
- o nicht beständig
- keine Information

- + resistant
- / partially resistant
- o not resistant
- no information

Substanz (DE)	Substance (EN)	Sapphireceramic®	1.4571/1.4435/316 Ti/316 L	Hastelloy C	Tantal	FKM(z. B. Viton)	EPDM	FFKM	NBR	PTFE	PFA	FEP	PEEK	ECTFE	PVDF	PP	PA	PE
Tannin (Gerbsäure)	Tannin (tannic acid)	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	+	-	+	+	-	-
Teer (bituminös)	Tar (bituminous)	+	+	+	+	+	o	+	/	-	-	-	+	-	-	-	-	-
Teeröl, Carbolineum	Tar oil, carbolineum	+	+	+	+	+	o	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terpentinersatz	White spirit	+	+	-	-	-	o	+	/	+	-	-	+	-	+	/	+	-
Terpentinersatz, Testbenzin	White spirit, petroleum spirit	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	+	+	/	+	-
Terpentinöl	Spirits of turpentine	+	+	+	+	+	o	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	/
Terpineol	Terpineol	+	+	+	+	+	o	+	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tertiär-Butyl-Alkohol	Tertiary butyl alcohol	+	+	+	+	+	/	+	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tertiär-Butyl-Mercaptan	Tertiary butyl mercaptan	-	-	-	-	+	o	+	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tetrabrommethan	Tetrabromomethane	-	-	-	-	+	o	+	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tetrabutyltitanat	Tetrabutyltitanate	-	-	-	-	+	+	+	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tetrachlorethan	Tetrachloroethane	+	/	+	+	o	o	+	o	+	+	+	-	o	+	o	+	o
Tetrachlorethylen	Tetrachloroethylene	+	+	+	+	+	o	+	o	+	+	+	-	o	+	o	+	o
Tetrachlorkohlenstoff	Carbon tetrachloride	+	+	+	+	+	o	+	o	+	+	+	+	+	+	/	o	o
Tetraethylblei	Tetraethyl lead	-	-	-	-	+	o	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	-
Tetrahydrofuran (THF)	Tetrahydrofuran (THF)	-	-	-	-	o	/	+	o	+	+	+	-	/	/	/	+	o
Tetrahydronaphthalin (Tetralin)	Tetrahydronaphthalene (tetralin)	-	+	-	-	-	o	+	o	+	-	-	-	-	-	o	+	-
Thiophen – rein	Thiophene – pure	-	+	-	-	-	o	+	o	+	-	-	-	-	-	/	-	-
Tieröl	Animal oil	+	+	+	+	+	/	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	/
Titanetetrachlorid	Titanium tetrachloride	-	-	-	-	+	o	+	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toluol	Toluene	+	+	+	+	o	o	+	o	+	+	+	+	+	+	/	+	o
Toluol – rein	Toluene – pure	+	+	+	+	-	o	+	o	+	-	-	+	-	/	o	+	-
Toluylendiisocyanat	Toluylene diisocyanate	-	-	-	-	o	/	+	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transformatoröl	Transformer oil	+	+	+	+	+	o	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Triacetin	Triacetin	-	-	-	-	o	+	+	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Triarylphosphat	Triaryl phosphate	-	-	-	-	+	+	+	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tributoxyethylphosphat	Tributoxyethylphosphate	-	-	-	-	+	+	+	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tributylmercaptan	Tributyl mercaptan	-	-	-	-	+	o	+	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tributylphosphat	Tributyl phosphate	-	-	-	-	o	+	+	o	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Trichloressigsäure	Trichloroacetic acid	-	o	o	-	o	/	+	/	+	+	+	-	+	+	/	o	o
Trichlorethan	Trichloroethane	+	+	+	+	+	o	+	o	-	-	-	-	-	-	-	-	/
Trichlorethylen (Tri)	Trichloroethylene (tri)	+	/	/	-	+	o	+	o	+	+	+	+	+	+	o	+	o
Triethanolamin	Triethanolamine	-	-	-	-	o	/	+	o	+	+	+	-	+	+	+	+	-
Trikresylphosphat	Tricresyl phosphate	-	+	-	-	-	o	+	o	+	-	-	-	-	o	/	+	-
Trinitrotoluol	Trinitrotoluol	+	-	-	-	/	o	+	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Triocetylphosphat	Triocetyl phosphate	-	-	-	-	o	+	+	o	-	-	-	-	-	-	-	-	/
Tripolyphosphat	Tripolyphosphate	-	-	-	-	/	+	+	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uranhexafluorid	Uranium hexafluoride	-	+	-	-	-	+	/	+	+	-	-	-	-	-	+	o	-
Urin	Urine	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+
UV-Lack	UV paint	-	-	-	-	-	+	-	o	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Vaseline	Vaseline	+	+	+	+	+	o	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o
Vaselinöl	Vaseline oil	+	+	+	+	-	o	+	+	+	-	-	+	-	+	+	+	-
Verdünnung	Thinner	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+	-	+	+	+	/	-
Vinylacetat	Vinyl acetate	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	/	+	o	o	-
Vinylacetylen	Vinyl acetylene	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vinylchlorid	Vinyl chloride	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	/	/	+	o	o	-
Waschmittel (synth. Haushaltswaschmittel)	Detergent (synth. household detergent)	+	+	+	+	-	+	+	/	+	-	-	-	-	+	/	/	-
Wasser	Water	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Wasser (schwer)	Water, heavy	+	+	+	-	/	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+
Wasser, entmineralisiert	Water, demineralised	+	-	-	-	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+	-
Wasserdampf (bis 150°C)	Steam (up to 150°C)	+	+	+	-	o	+	+	o	-	-	-	-	-	-	-	-	o
Wasserdampf (über 150°C)	Steam (exceeding 150°C)	+	+	/	-	o	/	+	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wasserglas (Natriumsilikat)	Water glass (sodium silicate)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	/	+
Wasserstoff	Hydrogen	+	/	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Wasserstoffperoxid (50%/25°C)	Hydrogen peroxide (50%/25°C)	+	+	o	-	+	o	+	o	-	-	-	-	-	-	-	-	o
Wasserstoffperoxid (max. 6%/85°C)	Hydrogen peroxide (max. 6%/85°C)	+	+	o	-	o	o	+	o	-	-	-	-	-	-	-	-	o
Wein (Weißwein, Rotwein)	Wine (white wine, red wine)	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+

Substanz (DE)

Substance (EN)

- + sehr gut beständig
- / bedingt beständig
- o nicht beständig
- keine Information

- + resistant
- / partially resistant
- o not resistant
- no information

Substanz (DE)	Substance (EN)	Sapphireceramic®	1.4571/1.4435/316 Ti/316 L	Hastelloy C	Tantal	FKM(z. B. Viton)	EPDM	FFKM	NBR	PTFE	PFA	FEP	PEEK	ECTFE	PVDF	PP	PA	PE
Weinessig (Essigsäure)	Wine vinegar (acetic acid)	+	/	-	-	-	/	/	o	+	-	-	+	-	+	/	/	-
Weinsäure, wässrig	Tartaric acid, aqueous	+	/	/	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Whisky	Whisky	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Xenon	Xenon	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Xylol	Xylol	+	+	+	+	+	o	+	o	+	+	+	+	+	+	/	+	o
Zeolit	Zeolite	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zinkacetat	Zinc acetate	-	-	-	-	o	+	+	/	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zinkchlorid	Zinc chloride	+	/	/	+	+	+	+	+	+	+	+	o	+	+	+	+	-
Zinksalze	Zinc salt	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Zinksulfat	Zinc sulphate	-	+	-	-	+	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-
Zinnchlorid	Tin chloride	+	o	/	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Zitronensaft	Lemon juice	+	+	+	+	+	+	+	/	+	-	-	+	-	-	+	+	-
Zitronensäure, wässrig	Citric acid, aqueous	+	/	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	o	+
Zuckerlösungen	Sugar solutions	+	+	-	-	-	+	-	+	+	-	-	+	-	+	+	+	-
Zuckerrohrlösung	Sugar cane solution	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	-	-
Zuckerrübensaft	Sugar beet juice	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	-	-